

EUROBATEX®



MATERIALART:	Schwarzer geschlossenzelliger flexibler Elastomerschaum (FEF)
PRODUKTSORTIMENT:	Schläuche (auch in selbstklebender Ausführung) und Endlosschläuche mit einer Dämmdicke von 6 mm bis 60 mm und Durchmesser von 6 mm bis 170 mm. Platten oder Rollen (auch in selbstklebender Ausführung) mit einer Dämmdicke von 6 mm bis 60 mm. Klebebänder mit einer Dämmdicke von 3 mm
ANWENDUNGSBEREICHE:	Wärmedämmung von Kälte- und Klimaanlage sowie Heizungs- und Sanitäreinrichtungen in gewerblichen, industriellen und privaten Anwendungen
DIMENSIONSTOLERANZEN:	In Übereinstimmung mit der europäischen Norm EN 14304
UMWELTINFORMATIONEN:	Flexibler und expandierter FCKW- und HFCKW-freier Elastomerschaum. Es schadet nicht der Ozonschicht (ODP Null) und trägt nicht zum Treibhauseffekt bei (GWP Null). Environmental Product Declaration: Reg. N° EPDITALY0093, ausgestellt am 21/02/2020, Gültigkeit 5 Jahre, UN CPC code 3623
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:	Selbstklebendes Material: Klebstoffbeschichtung auf Acrylatbasis, verstärkt mit Netzstruktur. Schutzfolie aus Polyolefin oder Papierfolie. Auf der Folie, die die selbstklebende Beschichtung schützt, sind Spuren von Silikon zu finden
LAGERBEDINGUNGEN/HALTBARKEIT:	Lagern Sie das Material in einer trockenen und sauberen Umgebung bei einer Temperatur zwischen 0 °C und 35 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 50% und 70%. Setzen Sie das Material während der Lagerung weder Hitze noch direkten Sonneneinstrahlungen aus. Selbstklebende Produkte sollten nicht länger als ein Jahr gelagert werden

EIGENSCHAFTEN	ERZIELTES ERGEBNIS	TESTVERFAHREN	
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH*	45 °C +110 °C	EN 14706 / EN 14707	
WÄRMELEITFÄHIGKEIT	Bei einer Mitteltemperatur von 0 °C Schläuche ≤25 mm: λ ≤0,033 W/m·K Schläuche >25 mm: λ ≤0,035 W/m·K Platten ≤32 mm: λ ≤0,033 W/m·K Platten >32 mm: λ ≤0,034 W/m·K Klebeband λ ≤0,033 W/m·K	EN 12667 / EN ISO 8497	
	Bei einer Mitteltemperatur von +40 °C Schläuche ≤25 mm: λ ≤0,037 W/m·K Schläuche >25 mm: λ ≤0,039 W/m·K Platten ≤32 mm: λ ≤0,037 W/m·K Platten >32 mm: λ ≤0,038 W/m·K Klebeband λ ≤0,037 W/m·K		
WASSERDAMPF-DIFFUSIONSWIDERSTANDSZAHL	Schläuche ≤19 mm: μ ≥ 10000 Platten ≤25 mm: μ ≥ 10000 Klebeband: μ ≥ 10000 Schläuche ≥25 mm: μ ≥ 7000 Platten ≥30 mm: μ ≥ 7000	EN 13469 / EN 12086	
WASSERABSORPTION	<0,1 kg/m²	EN 13472 / EN 1609	
BRANDVERHALTEN	Europäischer Standard Euroklasse Schläuche: B _L -s2,d0 Platten: B-s3,d0 Platten 60 mm: E Platten für lineare Anwendung ¹ : B _L -s2,d0 Klebeband: B-s2,d0	EN 13501-1	
	FM Approval	FM Approved Class 4924 Product Type: Pipe and Duct insulation	Test Procedure Class Number 4924 UCB Standard No. 26-3
	UK Brandausbreitung Oberflächenausbreitung von Flammen Bauvorschriften	i1 ≤ 6.0 Class 1 Class 0	BS476: Part 6 BS476: Part 7 BS476: Parts 6 and 7
	USA, Canada	UL Approved Flame Class V-0 Flame Class V-0, HF-1 - thk. 3 mm	UL 94 UL 746 A - UL 746 B
	Schiffsbau (MED)	Erfüllt Testanforderungen	IMO Res. MSC.307(88); IMO MSC/Circ. 1004 (Richtlinie MED 2014/90/UE Modul B und D)
	Schweiz Reaktionsgruppe auf Feuer	Schläuche: RF2 Platten: RF2 (cr)	VKF Richtlinie 13-15
ANTIMIKROBIELLES VERHALTEN	Es wurde kein Pilz- und Bakterienwachstum festgestellt	A.A.T.C.C. TESTVERFAHREN 30/ISO 22196	
KORROSIONSRISIKO	Erfüllt Testanforderungen	EN 13468	

*NB: Für Anwendungen bei niedrigeren Temperaturen wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.

¹ Bis zu einem maximalen äußeren Durchmesser (inkl. Isolierung) von 300mm, maximal verfügbare Isoliertämmdicke: 32 mm.

Für Informationen bezüglich der chemischen Beständigkeit des Produkts beachten Sie bitte die spezifische technische Dokumentation.

Für selbstklebende Platten und Klebebänder beträgt die maximale Betriebstemperatur +90 °C. Für Anwendungen bei höheren Temperaturen wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.

System 1 CE Kennzeichnung nach der europäischen Norm EN 14304.

Zertifizierung der Leistungsbeständigkeit, ausgestellt von CSI S.p.A. - Bollate IT-20021.

Das Produkt erfüllt die Anforderungen für das Erreichen der Eco-Bau-Klassifizierung.

Für Außenanwendungen sollte Eurobatex mit Union Covering oder Vec-Elastomerfarbe geschützt werden.

Alle in diesem Dokument zitierten Normen sind auf dem neuesten Stand.

Ultra-Fresh ist markenrechtlich geschützt von Thomson Research Associates, Inc.

Union Foam S.p.A. behält sich das Recht vor, die Informationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.